






**Microparticles and ultrasonic contrast means containing gas bubbles.**

**Patent number:** EP0123235  
**Publication date:** 1984-10-31  
**Inventor:** HILMANN JURGEN; LANGE LOTHAR DR;  
ZIMMERMANN INGFRID DR  
**Applicant:** SCHERING AG (DE)  
**Classification:**  
- international: A61K49/00  
- european: A61K49/22P4  
**Application number:** EP19840104211 19840413  
**Priority number(s):** DE19833313947 19830415

**Also published as:**

 JP59205329 (A)  
 FI841463 (A)  
 EP0123235 (A3)  
 EP0123235 (B1)  
 IE840836L (L)

more &gt;&gt;

**Cited documents:**

 EP0052575  
 EP0077752  
 US4265251


**Abstract of EP0123235**

1. Contrast medium containing microparticles and gas bubbles for ultrasound diagnostics, characterised in that it contains microparticles of a mixture of a semi-solid or liquid surface-active substance and a non-surface-active solid in a liquid carrier.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(25)

①  Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

② Veröffentlichungsnummer: **0 123 235**  
**A2**

③ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

④ Anmeldenummer: 04104211.2

⑤ Int. Cl.: A 61 K 49/00

⑥ Anmeldetag: 13.04.84

⑦ Priorität: 15.04.83 DE 3313347

⑧ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
21.10.84 Patentblatt 8/844

⑨ Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LU NL SE

⑩ Anmelder: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Berlin  
und Bergkamen  
Möllerstrasse 170/178 Postfach 65 63 11  
D-1000 Berlin 65(DE)

⑪ Erfinder: Hilmann, Jürgen  
Ugendstrasse 8  
D-1000 Berlin 65(DE)

⑫ Erfinder: Lange, Lothar, Dr.  
Buckowstrasse 84  
D-1000 Berlin 28(DE)

⑬ Erfinder: Zimmermann, Ingrid, Dr.  
Gollanczstrasse 23b  
D-1000 Berlin 28(DE)

⑭ Mikropartikel und Gemischen enthaltendes Ultraschall-Kontrastmittel.

⑮ Es wird ein Mikropartikel und Gemischen enthaltende Ultraschall-Kontrastmittel beschrieben, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es Mikropartikel einer Mischung von einer halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz mit einem nicht grenzflächenaktiven Feststoff in einem löslichen Träger, enthält.

Es gestattet bei Ultraschallaufnahmen nach intravenöser Applikation die Kontrastgebung des linken Herzens, des Myokard sowie anderer Organe wie Leber, Milz, Niere und rechtes Herz.

EP 0 123 235 A2

Graydon Printing Company Ltd.

- 1 -

0123235

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft die in den Ansprüchen gekennzeichneten Gegenstände.

Die Untersuchung von Organen mit Ultraschall (Sonographie) ist eine seit einigen Jahren gut eingeführte und praktizierte diagnostische Methode. Ultraschallwellen im Megahertz-Bereich (oberhalb 2 Mega-Hertz mit Wellenlängen zwischen 1 und 0,2 mm) werden an Grenzflächen von unterschiedlichen Gewebearten reflektiert. Die dadurch entstehenden Echos werden verstärkt und sichtbar gemacht. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Untersuchung des Herzens mit dieser Methode, die Echokardiographie genannt wird (Haft, J.I. et al.: Clinical echocardiography, Futura, Mount Kisco, New York 1978; Kähler, E. Klinische Echokardiographie, Enke, Stuttgart 1979; Stefan, G. et al.: Echokardiographie, Thieme, Stuttgart-New York 1981; G. Biazino, L. Lange: Echokardiographie, Hoechst AG, 1983).

Da Flüssigkeiten - auch das Blut - nur dann Ultraschall-Kontrast liefern, wenn Dichte-Unterschiede zur Umgebung bestehen, wurde nach Möglichkeiten gesucht, das Blut und seine Strömung für eine Ultraschall-Untersuchung sichtbar zu machen, was durch die Zugabe von feinsten Gasbläschen auch möglich ist.

Aus der Literatur sind mehrere Methoden zur Herstellung und Stabilisierung der Gasbläschen bekannt. Sie lassen sich beispielsweise vor der Injektion in den Blutstrom durch heftiges Schütteln oder Rühren von Lösungen wie Salzlösungen, Farbstofflösungen oder von vorher entnommenen Blut erzeugen.

0123235

- 2 -

Obwohl man dadurch eine Ultraschall-Kontrastgebung erreicht, sind diese Methoden mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden, die sich in schlechter Reproduzierbarkeit, stark schwankender Größe der Gasbläschen und - bedingt durch einen Anteil an sichtbaren großen Bläschen - einem gewissen Embolie-Risiko äußern. Diese Nachteile wurden durch andere Herstellungsverfahren teilweise behoben, wie beispielsweise durch das US-Patent 3,640,271, in dem Bläschen mit reproduzierbarer Größe durch Filtration oder durch die Anwendung einer unter Gleichstrom stehenden Elektrodevorrichtung erzeugt werden. Dem Vorteil in der Möglichkeit, Gasbläschen mit reproduzierbarer Größe herstellen zu können, steht der erhebliche technische Aufwand als Nachteil gegenüber.

In dem US-Patent 4,276,885 wird die Herstellung von Gasbläschen mit definierter Größe beschrieben, die mit einer vor dem Zusammenfließen schützenden Gelatine-Hülle umgeben sind. Die Aufbewahrung der fertigen Bläschen kann nur im "eingefrorenen" Zustand erfolgen, beispielsweise durch Aufbewahren bei Kühlschranktemperatur, wobei sie zur Verwendung wieder auf Körpertemperatur gebracht werden müssen.

In dem US-Patent 4,265,251 wird die Herstellung und Verwendung von Gasbläschen mit einer festen Hülle aus Sacchariden beschrieben, die mit einem unter Druck

0123235

-3-

stehenden Gas gefüllt sein können. Stehen sie unter Normaldruck, so können sie als Ultraschallkontrastmittel eingesetzt werden; bei Verwendung mit erhöhtem Innendruck dienen sie der Blutdruckmessung. Obwohl hierbei die Aufbewahrung der festen Gasbläschen kein Problem darstellt, ist der technische Aufwand bei der Herstellung ein erheblicher Kostenfaktor.

Die Risiken der nach dem Stand der Technik zur Verfügung stehenden Kontrastmittel werden durch zwei Faktoren hervorgerufen: Größe und Anzahl sowohl der Feststoffpartikel als auch der Gasbläschen.

Der bisher geschilderte Stand der Technik gestattet die Herstellung von Ultraschallkontrastmitteln, die stets nur einige der geforderten Eigenschaften besitzen:

- 1.) Ausschalten des Embolierisikos
  - Gasbläschen (Größe und Anzahl)
  - Feststoffpartikel (Größe und Anzahl)
- 2.) Reproduzierbarkeit
- 3.) genügend lange Stabilität
- 4.) Lungengängigkeit, z.B. um Ultraschall-Kontrastierung des linken Herzteiles zu erhalten
- 5.) Kapillargängigkeit
- 6.) Sterilität und Pyrogenfreiheit der Zubereitung
- 7.) leichte Herstellbarkeit mit vertretbarem Kostenaufwand
- 8.) und problemlose Bevorratung.

In der europäischen Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-Nummer 52575 wird zwar die Herstellung von Gasbläschen beschrieben, die diese erforderlichen Eigen-

- 4 -

0123235

schäften besitzen sollen. Zu ihrer Herstellung werden Mikropartikel einer festen kristallinen Substanz,

wie beispielsweise Galaktose, in einer Trägerflüssigkeit suspendiert, wobei das Gas, das an der Partikeloberfläche adsorbiert, in Hohlräumen zwischen den Partikeln oder in interkristallinen Hohlräumen eingeschlossen ist, die Gasbläschen bildet. Die so entstandene Suspension von Gasbläschen und Mikropartikel wird innerhalb von 10 Minuten injiziert. Obwohl in der europäischen Patentschrift 52575 behauptet wird, daß die nach der beschriebenen Methode hergestellte Suspension geeignet ist, nach Injektion in eine periphere Vene sowohl auf der rechten Herzseite als auch nach Passage der Lunge in der linken Herz-Seite zu erscheinen und dort das Blut und dessen Strömung bei Ultraschall-Untersuchung sichtbar zu machen, hielt diese Behauptung einer Nachprüfung nicht stand. So wurde festgestellt, daß das nach der in der europäischen Anmeldung Nr. 52575 beschriebenen Methode hergestellte und in eine periphere Vene injizierte Kontrastmittel keine Ultraschall-Echos im linken Herzteile erzeugten.

Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Kontrastmittel für die Ultraschall-Diagnostik bereitzustellen, das in der Lage ist, nach intravenöser Applikation das Blut und dessen Strömungsverhältnisse nicht nur auf der rechten Seite des Herzens, sondern auch nach der Passage des Kapillarbettes der Lunge auf der linken Herzseite für Ultraschall sichtbar zu machen. Darüberhinaus soll es auch die Darstellung der Durchblutung anderer Organe wie Myocard, Leber, Milz und Niere gestatten.

Die neuen erfindungsgemäßen Mittel gemäß der Ansprüche 1 bis 11 besitzen alle Eigenschaften, die von einem solchen Kontrastmittel erwartet werden und die auf Seite 3 aufgezählt wurden.

- 5 -

0123235

Es wurde überraschenderweise festgestellt, daß durch Suspendieren von Mikropartikel der Mischung von einer halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz mit einem nicht grenzflächenaktiven Feststoff in einer Trägerflüssigkeit ein Ultraschall-Kontrastmittel erhalten wird, das nach Injektion in eine periphere Vene auch vom Blut in der arteriellen linken Herzseite reproduzierbare Ultraschall-Aufnahme ermöglicht. Da mit dem erfindungsgemäßen Ultraschall-Kontrastmittel nach intravenöser Gabe die linke Herzseite erreicht werden kann, sind so auch Ultraschall-Kontraste von anderen von der Aorta aus mit Blut versorgten Organen nach venöser Applikation möglich, wie Myokard, Leber, Milz, Niere u.a.m. Es versteht sich von selbst, daß das erfindungsgemäße Ultraschall-Kontrastmittel auch für Rechtshertz-Kontraste und für alle übrigen Anwendungen als Ultraschall-Kontrastmittel geeignet ist.

Als halbfeste oder flüssige grenzflächenaktive Substanzen, die Bestandteil der für die Herstellung der Mikropartikel benötigten Mischung sind, sind alle Stoffe geeignet, die in den angewandten Mengen physiologisch verträglich sind, d.h. die eine geringe Toxizität besitzen und/oder biologisch abbaubar sind und deren Schmelzpunkt niedriger als Raumtemperatur ist, d.h. die bei Raumtemperatur halbfest oder flüssig sind. Insbesondere geeignet sind Lecithine, Lecithinfraktionen und deren Abwandlungsprodukte, Polyoxyethylenfettsäureester wie Polyoxyethylenfettalkoholäther, polyoxyethylierte Sorbitanfettsäureester, Glycerin-polyethylenglykoloxystearat, Glycerinpolyethylenglykolrisinoleat, ethoxylierte Sojasterine, ethoxylierte Rizinusöle und deren hydrierte Derivate, Polyoxyäthylenfettsäurestearate und Polyoxyäthylenpolyoxypropylen-Polymere, Saccharoseester oder Saccharoseglyceride sowie Xyloglyceride, wie Sojaölsaccharoseglycerid und Palmölylid,

0123235

- 6 -

ungesättigte ( $C_4$ - $C_{20}$ )-Fettalkohole oder ( $C_4$ - $C_{20}$ )-Fettsäuren, Polyoxyäthylenfettsäureester, Mono-, Di- und Triglyceride, Fettsäureester der Saccharose oder Fettsäureester wie Butylstearat, Palmölsaccharoseglycerid, Baumwollsaatölsaccharoseglycerid, wobei Butylstearat, Sojaölsaccharoseglycerid und Polyäthylenglykolsorbitanmonostearat bevorzugt sind.

Die grenzflächenaktive Substanz wird in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 0,04 bis 0,5 Gewichtsprozent verwendet.

Als nicht grenzflächenaktive Substanzen, die Bestandteil der für die Herstellung der Mikropartikel benötigten Mischung sind, kommen in Frage organische und anorganische Verbindungen, zum Beispiel Salze, wie Natriumchlorid, Natriumcitrat, Natriumacetat oder Natriumtartrat, Monosaccharide, wie Glucose, Fructose oder Galaktose, Disaccharide, wie Saccharose, Lactose oder Maltose, Pentosen, wie Arabinose, Xylose oder Ribose oder Cyclodextrine wie  $\alpha$ -,  $\beta$ - oder  $\gamma$ -Cyclodextrin, wobei Galactose, Lactose und  $\alpha$ -Cyclodextrin bevorzugt sind. Sie sind in einer Konzentration von 5 bis 50 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 9 bis 40 Gewichtsprozent, im erfindungsgemäßen Mittel enthalten.

Zur Herstellung der Mikropartikel wird die nicht oberflächenaktive Substanz unter sterilen Bedingungen rekristallisiert. Anschließend wird die grenzflächenaktive Substanz zusammen mit dem nicht grenzflächenaktiven Feststoff unter sterilen Bedingungen vermischt und zerkleinert, z.B. durch Vermahlung in einer Luftstrahlmühle, bis die gewünschte Partikelgröße erreicht ist. Erhalten wird eine Partikelgröße von  $<10 \mu m$ , vorzugsweise  $<8 \mu m$ , insbesondere  $1-3 \mu m$ . Die Partikelgröße wird in geeigneten Meßgeräten bestimmt. Das Gewichtsverhältnis von grenzflächenaktiver Substanz zum nicht grenzflächenaktiven Feststoff kann von 0,01 bis 5 : 100 betragen.



0123235

- 7 -

Sowohl die durch das Zerkleinerungsverfahren erreichte Größe der Mikropartikel als auch die Größe der im erfindungsgemäßen Kontrastmittel enthaltenen Gasbläschen gewährleistet eine gefahrlose Passage des Kapillarsystems und des Lungenkapillarbettes und schließt das Entstehen von Embolien aus.

Die für die Kontrastgebung benötigten Gasbläschen werden teilweise durch die suspendierten Mikropartikel transportiert, an der Oberfläche der Mikropartikel absorbiert, in den Hohlräumen zwischen den Mikropartikel oder interkristallin eingeschlossen.

Das von den Mikropartikel transportierte Gasvolumen in Form von Gasbläschen beträgt 0,02 bis 0,6 ml pro Gramm Mikropartikel.

Die Trägerflüssigkeit hat neben der Transportfunktion die Aufgabe, die aus Mikropartikel und Gasbläschen bestehende Suspension zu stabilisieren, z.B. das Sedimentieren der Mikropartikel und das Zusammenfließen der Gasbläschen zu verhindern bzw. den Lösevorgang der Mikropartikel zu verzögern.

Als flüssiger Träger kommen in Frage Wasser, wässrige Lösungen eines oder mehrerer anorganischer Salze wie physiologische Kochsalzlösung und Pufferlösungen, wässrige Lösungen von Mono- oder Disacchariden wie Galactose, Glucose oder Lactose, ein- oder mehrwertige Alkohole, soweit sie physiologisch verträglich sind wie Äthanol, Propanol, Isopropylalkohol, Polyethylenglykol, Ethylenglykol, Glycerin, Propylenglykol, Propylenglycolmethylester oder deren wässrige Lösungen.

0123235

- 8 -

Bevorzugt sind Wasser und physiologische Elektrolytlösungen, wie physiologische Kochsalzlösung sowie wäßrige Lösungen von Galactose und Glucose. Werden Lösungen verwendet, beträgt die Konzentration des gelösten Stoffes 0,1 bis 30 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 bis 25 Gewichtsprozent, insbesondere verwendet man 0,9 %ige wäßrige Kochsalzlösung oder 20 %ige wäßrige Galactose-Lösung.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen Mittels gemäß Anspruch 13.

Zur Herstellung des gebrauchsfertigen Ultraschall-Kontrastmittels gibt man die sterile Trägerflüssigkeit zu den aus der Mischung von einer halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz und einem nicht grenzflächenaktiven Feststoff bestehenden Mikropartikel, und schüttelt diese Mischung, bis sich eine homogene Suspension gebildet hat, wofür ca. 5 bis 10 sec. erforderlich sind. Die entstandene Suspension wird sofort nach ihrer Herstellung, spätestens jedoch bis 5 Minuten danach als Bolus in eine periphere Vene oder einen schon vorhandenen Katheter injiziert, wobei von 0,01 ml bis 1 ml/kg Körpergewicht appliziert werden.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit werden die zur Herstellung des erfindungsgemäßen Mittels benötigten Komponenten, wie Trägerflüssigkeit (A) und Mikropartikel der Mischung von einer halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz mit dem nicht-grenzflächenaktiven Feststoff (B) in der für eine Untersuchung erforderlichen Menge steril in zwei getrennten Gefäßen aufbewahrt. Beide Gefäße haben Verschlüsse, die Entnahme und Zugabe mittels Injektions-spritze unter sterilen Bedingungen ermöglichen (Vials). Die Größe von Gefäß B muß so beschaffen sein, daß der Inhalt von Gefäß A mittels Injektions-spritze nach B überführt werden kann und die vereinigten Komponenten geschüttelt werden können. Die Erfindung betrifft deshalb auch ein Kit gemäß Anspruch 12.

0123235

- 9 -

Die Durchführung einer echokardiographischen Untersuchung an einem 10 kg schweren Pavian soll die Verwendung des erfindungsgemäßen Kontrastmittels demonstrieren:

5 ml Trägerflüssigkeit (hergestellt nach Beispiel 1 A) werden aus einem Vial mit einer Injektionspritze entnommen und zu 2 g Mikropartikel (hergestellt nach Beispiel 1 B), die sich in einem zweiten Vial befinden gegeben und etwa 5-10 sec geschüttelt, bis sich eine homogene Suspension gebildet hat. Man injiziert 2 ml dieser Suspension in eine periphere Vene (V. jugularis, brachialis oder saphena) über einen 3-Wege-Hahn mit einer Infusionsgeschwindigkeit von mindestens 1 ml/sec., besser mit 2-3 ml/sec. An die Kontrastmittelinjektion schließt sich mit derselben Geschwindigkeit sofort die Injektion von 10 ml physiologischer Kochsalzlösung an, damit der Kontrastmittel-Bolus so weitgehend wie möglich bis zum Erreichen des rechten Herzteils erhalten bleibt. Vor, während und nach der Injektion wird ein handelsüblicher Schallkopf für die Echokardiographie an den Thorax des Versuchstieres gehalten, so daß ein typischer Querschnitt durch das rechte und linke Herz erhalten wird. Diese Versuchsanordnung entspricht dem Stand der Technik und ist dem Fachmann bekannt.

Erreicht das Ultraschallkontrastmittel das rechte Herz, kann man im 2-D-Echobild oder im M-mode-Echo-Bild verfolgen, wie das durch das Kontrastmittel markierte Blut zunächst die Höhe des rechten Vorhofes, dann die des rechten Ventrikels und der Pulmonalarterie erreicht, wobei für ca. 10 sec. eine homogene Füllung auftritt. Während die Höhlen des rechten Herzens im Ultraschallbild wieder leer werden, erscheint das mit Kontrastmittel markierte Blut nach der Lungenpassage in den Pulmonalvenen wieder, füllt den linken Vorhof, den linken

- 10 -

0123235

Ventrikel und die Aorta homogen, wobei der Kontrast 2 bis 3 mal länger anhält als auf der rechten Herzseite. Neben der Darstellung des Blutflusses durch die Höhlen des linken Herzens kommt es auch zu einer Darstellung des Myokards, die die Durchblutung widerspiegelt.

Die Verwendung des erfindungsgemäßen Ultraschall-Kontrastmittels ist aber nicht beschränkt auf die Sichtbarmachung des Blutstroms im arteriellen Teil des Herzens nach venöser Applikation sondern es wird mit ausgezeichnetem Erfolg auch bei der Untersuchung des rechten Herzens und anderer Organe als Kontrastmittel verwendet.

0123235

- 11 -

BeispielA. Herstellung der Trägerflüssigkeit

Wasser für Injektionszwecke wird zu jeweils 4 ml in 5 ml-Vials abgefüllt und 20 Minuten bei 120 °C sterilisiert.

B. Herstellung der Mikropartikel

Unter sterilen Bedingungen wird eine sterilfiltrierte Lösung von 0,5 g Butylstearat in 40 g Isopropanol auf 199,5 g sterile Gelactosepartikel aufgezogen, bei 40 °C und 200 Torr das Isopropanol abgetrocknet und mit einer Luftstrahlmühle vermahlen, bis folgende Größenverteilung der Partikel erreicht ist:

|            |        |
|------------|--------|
| Medianwert | 1,9 µm |
| min. 99 %  | < 6 µm |
| min. 90 %  | < 3 µm |

Die Bestimmung der Partikelgröße und deren Verteilung erfolgt in einem Partikelmeßgerät, z.B. nach Suspension in Isopropanol. Die Abpackung der Mikropartikel erfolgt in 5 ml-Vials zu jeweils 2 g.

C. Zur Herstellung von 5 ml des gebrauchsfertigen Ultraschall-Kontrastmittels wird der Inhalt eines Vials mit Trägerflüssigkeit (Wasser für Injektionszwecke, A) mittels einer Injektionspritze in das Vial mit Mikropartikel (B) gegeben und bis zum Entstehen einer homogenen Suspension geschüttelt (5 bis 10 Sekunden).

0123235

- 12 -

Beispiel 2A. Herstellung der Trägerflüssigkeit

Wasser für Injektionszwecke wird zu jeweils 4 ml in 5 ml-Vials abgefüllt und 20 Minuten bei 120 °C sterilisiert.

D. Herstellung der Mikropartikel

Unter sterilen Bedingungen wird eine sterilfiltrierte Lösung von 0,5 g Sojaölseccaroseglycerid in 40 g Isopropanol auf 199,5 g sterile Galactosepartikel aufgezogen, bei 40 °C und 200 Torr das Isopropanol abgetrocknet und mit einer Luftstrahlmühle vermahlen, bis folgende Größenverteilung der Partikel erreicht ist:

|            |        |
|------------|--------|
| Medianwert | 1,9 µm |
| min. 99 %  | < 6 µm |
| min. 90 %  | < 3 µm |

Die Bestimmung der Partikelgröße und deren Verteilung erfolgt in einem Partikelmeßgerät, z.B. nach Suspension in Isopropanol. Die Abpackung der Mikropartikel erfolgt in 5 ml-Vials zu jeweils 2 g.

- C. Zur Herstellung von 5 ml des gebrauchsfertigen Ultraschall-Kontrastmittels wird der Inhalt eines Vials mit Trägerflüssigkeit (Wasser für Injektionszwecke, A) mittels einer Injektionspritze in das Vial mit Mikropartikel (B) gegeben und bis zum Entstehen einer homogenen Suspension geschüttelt (5 bis 10 Sekunden).

Beispiel 1A. Herstellung der Trägerflüssigkeit

Man löst 4,5 g Natriumchlorid in Wasser bis zum Volumen von 500 ml, drückt die Lösung durch ein 0,2 mm-Filter, füllt jeweils 4 ml dieser Lösung in 5 ml-Vials und sterilisiert 20 Minuten bei 120 °C.

B. Herstellung der Mikropartikel

Unter sterilen Bedingungen wird eine sterilfiltrierte Lösung von 0,5 g Polyethylenglykolsorbitanmonostearat in 40 g Isopropanol auf 199,5 g sterile Galactosepartikel aufgezogen, bei 40 °C und 200 Torr das Isopropanol abgetrocknet und mit einer Luftstrahlmühle vermahlen, bis folgende Größenverteilung der Partikel erreicht ist:

|            |         |
|------------|---------|
| Medianwert | 1,9 µm  |
| min. 99 %  | < 6 µm  |
| min. 90 %  | < 3 µm. |

Die Bestimmung der Partikelgröße und deren Verteilung erfolgt in einem Partikelmeßgerät, z.B. nach Suspension in Isopropanol. Die Abpackung der Mikropartikel erfolgt in 5 ml-Vials zu jeweils 2 g.

C. Zur Herstellung von 5 ml des gebrauchsfertigen Ultraschall-Kontrastmittels wird der Inhalt eines Vials mit Trägerflüssigkeit (Wasser für Injektionszwecke, A) mittels einer Injektionspritze in das Vial mit Mikropartikel (B) gegeben und bis zum Entstehen einer homogenen Suspension geschüttelt (5 bis 10 Sekunden).

0123235

- 14 -

Beispiel 1A. Herstellung der Trägerflüssigkeit

Man löst 4,5 g Natriumchlorid in Wasser bis zum Volumen von 500 ml, drückt die Lösung durch ein 0,2 µm-Filter, füllt jeweils 4 ml dieser Lösung in 5 ml-Vials und sterilisiert 20 Minuten bei 120 °C.

B. Herstellung der Mikropartikel

Unter sterilen Bedingungen wird eine steriltriffrierte Lösung von 0,5 g Palmölylit in 40 g Isopropanol auf 199,5 g sterile Galactosepartikel aufgezogen, bei 40 °C und 200 Torr das Isopropanol abgetrocknet und mit einer Luftstrahlmühle vermahlen, bis folgende Größenverteilung der Partikel erreicht ist:

|            |        |
|------------|--------|
| Medianwert | 1,9 µm |
| min. 99 %  | < 6 µm |
| min. 90 %  | < 3 µm |

Die Bestimmung der Partikelgröße und deren Verteilung erfolgt in einem Partikelmeßgerät, z.B. nach Suspension in Isopropanol. Die Abpackung der Mikropartikel erfolgt in 5 ml-Vials zu jeweils 2 g.

C. Zur Herstellung von 5 ml des gebrauchsfertigen Ultraschall-Kontrastmittels wird der Inhalt eines Vials mit Trägerflüssigkeit (Wasser für Injektionszwecke, A) mittels einer Injektionsspritze in das Vial mit Mikropartikel (B) gegeben und bis zum Entstehen einer homogenen Suspension geschüttelt (5 bis 10 Sekunden).



0123235

- 1 -

Patentansprüche

1. Mikropartikel und Gasbläschen enthaltendes Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel der Mischung von einer halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz mit einem nicht-grenzflächenaktiven Feststoff in einem flüssigen Träger enthält.
2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel enthält, die als halbfeste oder flüssige grenzflächenaktive Substanz Lecithine, Polyoxyethylenfettsäureester, Glycerinpolyethylen-glykolrizinoleat, Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere, Saccharoseester, Xyloglyceride, ungesättigte ( $C_4-C_{20}$ )-Fettalkohole, ungesättigte ( $C_4-C_{20}$ )-Fettsäuren, Mono-, Di- und Triglyceride, Fettsäureester als Mikropartikel in einer Menge von 0,01 bis 10 Gewichtsprozent enthalten.
3. Mittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel enthält, die als halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Stoff Butylstearat, Sojaölsaccharoseglycerid oder Polyäthylenglykol-sorbitanmonostearat in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,04 bis 1 Gewichtsprozent, enthalten.
4. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel enthält, die als nicht-grenzflächen-aktiven Feststoff Cyclodextrine, Monosaccharide, Disaccharide, Trisaccharide, Polyole oder anorganische oder organische Salze mit einer Konzentration von 5 bis 50 Gewichtsprozent enthalten.

5. Mittel nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel enthält, die als nicht-grenzflächenaktiven Feststoff Galactose, Lactose oder  $\alpha$ -Cyclodextrin in einer Konzentration von 5 bis 50 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 9 bis 40 Gewichtsprozent, enthalten.
6. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es als physiologisch verträglichen flüssigen Träger Wasser, physiologische Elektrolytlösung, die wäßrige Lösung von ein- oder mehrwertigen Alkoholen wie Glycerin, Polyethylenglycol oder von Propylenglycolmethylester oder die wäßrige Lösung eines Mono- oder Disaccharides enthält.
7. Mittel nach Anspruch 1 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß es als physiologisch verträglichen flüssigen Träger Wasser oder physiologische Kochsalzlösung enthält.
8. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel einer Mischung von Butylstearat und Galactose in Wasser enthält.
9. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel einer Mischung von Sojaöl-saccharoseglycerid und Galactose in Wasser enthält.
10. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel einer Mischung von Polyethylenglycol-sorbitanmonostearat und Galactose in physiologischer Kochsalzlösung enthält.

11. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es Mikropartikel einer Mischung von Palmölylrit und Galactose in physiologischer Kochsalzlösung enthält.
12. Ein Kit für die Herstellung eines Mikropartikel und Gasbläschen enthaltenden Ultraschall-Kontrastmittels bestehend
  - a) aus einem Behälter mit einem Volumen von 5 - 10 ml, versehen mit einem Verschuß, der die Entnahme des Inhalts unter sterilen Bedingungen ermöglicht, gefüllt mit 4 ml des flüssigen Trägers und
  - b) aus einem zweiten Behälter mit einem Volumen von 5 - 10 ml, versehen mit einem Verschuß, der die Entnahme des Inhalts oder Zugabe eines Stoffgemisches unter sterilen Bedingungen ermöglicht, gefüllt mit Mikropartikel einer Mischung von einer halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz mit einem nicht-grenzflächenaktiven Feststoff mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von <1 bis 10 µm, wobei das Gewichtsverhältnis von grenzflächenaktiver Substanz zu gegebenenfalls vorhandenem nicht-grenzflächenaktiven Feststoff 0,01 bis 5 zu 100 beträgt und die Mikropartikel in einer Menge von 5 bis 50 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 9 bis 40 Gewichtsprozent, enthalten sind.

0123235

- 4 -

13. Verfahren zur Herstellung eines Mikropartikel und Gasbläschen enthaltenden Kontrastmittels für die Ultraschall-Diagnostik, dadurch gekennzeichnet, daß man Mikropartikel einer Mischung von einer physiologisch verträglichen, halbfesten oder flüssigen grenzflächenaktiven Substanz mit einem physiologisch verträglichen nicht-grenzflächenaktiven Feststoff mit einer physiologisch verträglichen Trägerflüssigkeit vereinigt und bis zum Entstehen einer homogenen Suspension schüttelt.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☒ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☒ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**